06/准连接软管 Semi-Interlocking Tube

■ 特点 即使对管施加侧压或拉伸管的咬合也很坚固。因为不伸缩,扩大半径也很坚固,所以非常适应于石英系光缆的保护。

■ 使用例 ◎ 石英系光缆保护

材料性质 不锈钢 接受订货产品(库存一部分标准尺寸)



标准型					聚乙烯的被覆型						
型式	内径+/-0.2	外径+/-0.2	弯曲半径 +/-15	长度(m)	型式	内径+/-0.2	外径+/-0.2	弯曲半径 +/-15	长度(m)		
SX-4N	4.0	5.8	35	100	SXPE-4N	4. 0	7. 0	35	100		
SX-5N	5. 0	6. 5	50	100	SXPE-5N	5. 0	7. 2	50	100		
SX-6N	6.0	7. 9	50	100	SXPE-6N	6.0	9. 4	50	100		
SX-7N	7. 0	8. 9	60	100	SXPE-7N	7. 0	10. 4	60	100		
SX-8N	8.0	9.8	70	100	SXPE-8N	8.0	11. 7	70	100		
SX-9N	9. 5	12. 0	80	50	SXPE-9N	9. 5	13. 5	80	50		
SX-13N	12. 5+/-0. 3	15+/-0.3	90+/-20	50	SXPE-13N	12. 5+/-0. 3	16. 5	90+/-20	50		
SX-15N	15.8+/-0.3	15. 3+/-0. 3	90+/-30	50	SXPE-15N	15. 8+/-0. 3	20. 0+/-0. 3	90+/-30	50		
SX-19N	19. 1+/-0. 3	22. 1+/-0. 3	95+/-30	30	SXPE-19N	19. 1+/-0. 3	24. 0+/-0. 4	95+/-30	30		
SX-25N	25. 4+/-0. 3	28. 5+/-0. 3	110+/-40	30	SXPE-25N	25. 4+/-0. 3	30. 5+/-0. 4	110+/-40	30		

直线管 Liner Tube (Mono Coil)

特点

用带状的不锈钢卷成不完全咬合的弹簧状,柔韧性丰富耐侧压。厚度很薄,内径大外径小可以任意弯曲。通常情况下防止外侧拉伸使用不锈钢偏组或 PVC 被覆。

■ 材料性质 直线:不锈钢,SK 材,平钢线 被覆材: 软质盐化乙烯树脂 (PVC),不锈钢板

■ 用途 ◎医疗用内视镜 ◎光缆纤维,传感器保护 ◎ 切除机的引导管 (SK 材,平钢线)

■关于长度 100米的长度要用 10到 16米之间的数根软管来卷起。特殊订货(根据尺寸 100以上也可以)也做请垂询。



型式 d-D-W-P	内径(d)	外径(D)	似的序及 /(t)	板的宽度/(W)	螺旋节隙/P	被覆	Mode1/d-D-d2-W-P Stock
L-0. 7-0. 8-1. 2-0. 3	0.7mm	0.8mm	0.05mm	1.2mm	0.3mm	LP-0.	. 7-0. 8-1. 2-1. 2-0. 3
L-1. 7-2. 0-1. 2-0. 2	1. 7	2. 0	0. 15	1.2	0. 2	LP-1.	. 7-2. 0-2. 4-1. 2-0. 2
L-2. 2-2. 6-1. 0-0. 2	2. 2	2. 6	0. 2	1.0	0. 2	LP-2.	. 2-2. 6-3. 2-1. 0-0. 3
L-2. 8-3. 2-2. 0-0. 3	2.8	3. 2	0. 2	2. 0	0.3	LP-2.	. 8-3. 2-4. 2-2. 0-0. 3 Y
L-3. 1-3. 5-1. 2-0. 3	3. 1	3. 5	0. 2	1.2	0.3	LP-3.	. 1-3. 5-4. 1-1. 2-0. 3
L-3. 5-4. 1-2. 0-0. 1	3. 5	4. 1	0. 2	2. 0	0. 1	LP-3.	. 5-4. 1-4. 7-1. 2-0. 1
L-4. 0-4. 6-2. 0-0. 3	4. 0	4. 6	0.3	2. 0	0.3	LP-4.	. 0-4. 6-5. 4-2. 0-0. 3 Y
L-5. 0-5. 6-2. 0-0. 3	5. 0	5. 6	0. 3	2. 0	0.3	LP-5.	. 0-5. 6-6. 5-2. 0-0. 3 Y
L-7. 0-7. 6-2. 0-0. 3	7.0	7. 6	0.3	2.0	0.3	LP-7.	. 0-7. 6-8. 6-2. 0-0. 3 Y

直线管 Liner Braid Tube

■特点 被覆不锈钢金属板的直线管,有丰富的柔韧性,不能被拉长,是最适合保护细径弯度很小的光缆纤维和电缆。

■材料性质 直线:不锈钢 金属板:不锈钢 被覆材:软质盐化乙烯树脂(PVC)烯系高分子化学物质(新产品)Φ <mark>Φ Φ</mark> Φ



■关于长度 100 米的长度要用 10 到 16 米之间的数根软管来卷起。特殊订货(根据尺寸 100 以上也可以)也做请垂询

型式 d-d1-D-W-P	内径	外径	板的厚度	板的宽度	螺旋节隙	编织层厚度	弯曲半径 +/-5	切开零售
LB-1. 7-2. 0-2. 4-1. 2-0. 2	1.7mm	2.4mm	0.15mm	1.2mm	0.2mm	0.07mm	9mm	_
LB-2. 1-2. 5-2. 9-2-0. 2	2. 1	2. 9	0. 2	2.0	0. 2	0. 07	10	0
LB-2. 8-3. 2-3. 6-2-0. 2	2.8	3. 6	0. 2	2.0	0. 2	0.07	12	0
LB-3. 2-3. 6-4. 0-2-0. 2	3. 2	4.0	0. 2	2.0	0. 2	0.07	13	0
LB-4. 0-4. 6-5. 0-2-0. 2	4. 0	5. 0	0.3	2.0	0. 2	0.07	15	_