



試 験 成 績 書

機 試 第 金 1 2 6 号

平 成 元 年 8 月 3 0 日

依 頼 者 名 株 式 会 社 萩 商 会

依 頼 事 項 引 張 試 験

品 名 フ ァ イ バ ー プ ロ テ ク ト (バ イ プ 長 さ 2 0 0 m m)

材 質 S U S 3 0 4

試 験 年 月 日 平 成 元 年 8 月 2 8 日

試 験 結 果 は 下 記 の 通 り で す 。

千 葉 県 機 械 金 属 試 験 場

場 長 宮 田 宗 平



試 験 片	最 大 荷 重 (k g f)	備 考
KS-1.5N	23	
KS-1.8N	20	
KS-2.2N	23	
KS-5N	60	
SA-4N	106	
SX-8N	224	
SASP-8.5N	124	
以 下 余 白		



試 験 成 績 書

機 試 第 金 1 2 5 号

平 成 元 年 8 月 3 0 日

依 頼 者 名 株 式 会 社 萩 商 会

依 頼 事 項 圧 縮 試 験

品 名 フ ァ イ バ ー プ ロ テ ク タ ー (バ イ プ 長 さ 1 0 0 m m)


材 質 S U S 3 0 4

試 験 年 月 日 平 成 元 年 8 月 2 8 日

試 験 結 果 は 下 記 の 通 り で す 。

千 葉 県 機 械 金 属 試 験 場

場 長 宮 田 宗 平



試 験 片	つぶれ始めの荷重 (k g f)	試 験 方 法
KS-5N	540	
KS-1.8N	600	
SA-4N	830	
IS-4N	1100	
KS-7N	340	
SX-8N	1150	
SASP-8.5N	760	
以 下 余 白		