

横山化成株式会社

奈良県生駒郡班鳩町幸前2丁目3-28〒636-0103 TEL 0745-74-3165 FAX 0745-74-3162

TECHNICAL DATA SHEET

YK 耐熱 1 0 5 チューブ (鉛フリー) 成績表	RoHS 対応品
(1)長さの変化率(131±1 ×2時間)	
長さの変化率 (%)	- 5.4
(2)低温曲げ	0
クラック、樹脂のはく離及び層間のはく離の有無	異常なし
(3)引張	24,12 6, 5
引張強さ (MPa)	22.0
伸 び (%)	300
(4) 絶縁破壊電圧(常態)	
絶縁破壊電圧 (KV)	
平均值	17
最小値	16
(5)耐電圧(常態、2500V×1分間)	
判定	短絡せず
(6) 絶縁抵抗(常態)	
絶縁抵抗 ()	
$n_{\scriptscriptstyle{1}}$	1.4×10^{13}
n_2	5.0×10^{12}
n_3	1.0×10^{13}
中央値	1.0×10^{13}
(7)体積抵抗率	
体積抵抗率 (· m)	
中央値	9.0×10^{13}
最高値	1.7×10^{14}
最低值	6.3×10^{13}
(8)耐熱性(136±1 ×168時間)	
引張強さ保持率 (%)	107.3
伸 び保持率 (%)	103.3
耐電圧(2500V×1分間)判定	
絶縁破壊電圧 (KV)	
平均值	15
最低値	12
絶縁破壊電圧保持率 (%)	88.2
(9)加熱変形(121±1 ×1時間)	
厚さの減少率 (%)	19.8
試	験方法 JIS C2133

*上記は代表値であり、保証値ではありません。