

FCX グレード表

グレード	非粘着性	低摩擦性	耐摩耗性	耐薬品性	帯電防止	標準膜厚	耐熱温度	材質
FCX-430	△	○	○	△	×	30 μ m	150°C	PTFE
FCX-130	○	◎	◎	×	×	30 μ m	220°C	PTFE
FCX-830	○	◎	◎	×	×	30 μ m	260°C	PTFE
FCX-730	◎	◎	◎	×	×	40 μ m	260°C	PTFE
FCX-565	◎◎	○	△	○	×	50 μ m	200°C	FEP
FCX-108	◎	○	○	○	×	50 μ m	260°C	PFA
FCX-015	◎	◎	◎	○	×	50 μ m	260°C	PTFE/PFA
FCX-030	◎	◎	◎	○	×	50 μ m	260°C	PTFE/PFA
FCXD-307	◎	○	◎	△	×	30 μ m	450°C	SiO ²
FCXD-010F	◎	◎	◎	△	×	30 μ m	300°C	SiO ² /PTFE
FCXD-020C	◎◎	△	◎	△	×	30 μ m	300°C	SiO ² /PTFE
FCX-130D	○	◎	◎	×	◎	30 μ m	220°C	PTFE
FCX-372	○	○	○	○	◎	60 μ m	260°C	PFA
FCX-379	○	○	○	◎	◎	400 μ m	260°C	PFA
FCXD-065	◎	○	◎	△	◎	30 μ m	450°C	SiO ²
FCX-203	△	△	○	◎	×	400 μ m	180°C	ETFE
FCX-015	◎	○	◎	◎	×	400 μ m	260°C	PFA
FCX-393	◎	○	◎	◎	×	400 μ m	260°C	PFA
FCX-039	◎	○	◎	◎	×	500 μ m	260°C	PFA

*上記グレード以外にも多数グレードが有ります。